

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 84116305.8

(22) Anmeldetag: 27.12.84

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>: **C 08 G 18/40**  
**C 08 G 18/63, C 08 J 9/34**  
**C 08 K 5/09, C 08 G 18/14**  
**C 08 L 75/04**  
**/(C08L75/04, 57:00)**

(30) Priorität: 30.12.83 DE 3347573

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
24.07.85 Patentblatt 85/30

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE FR GB IT NL SE

(71) Anmelder: BAYER AG  
Konzernverwaltung RP Patentabteilung  
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72) Erfinder: Ballé, Gerhard, Dr.  
Nietzsche-Strasse 14  
D-5090 Leverkusen(DE)

(72) Erfinder: Reiner, Paul, Dr.  
Oberhausener Strasse 155  
D-4330 Mülheim/Ruhr(DE)

(72) Erfinder: Rasshofer, Werner, Dr.  
Wolfskaul 10  
D-5000 Köln 80(DE)

(54) Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen Formkörpern.

(57) Die Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen Formkörpern mit einer geschlossenen Außenhaut und einer verbesserten Oberflächenbeschaffenheit auf Polyurethan- und/oder Polyharnstoffbasis, gekennzeichnet durch Zusatz (zum Reaktionsgemisch vor der Umsetzung) von oberflächenverbessernden Zusatzmitteln, bestehend aus den Einzelkomponenten:

1. einer durch radikalische Polymerisation oder Copolymerisation eines oder mehrerer olefinisch ungesättigter Monomerer in einer höhermolekularen Verbindung (Molekulargewicht 400 - 12 000) mit gegenüber Isocyanaten reaktiven H-Atomen erhaltenen, flüssigen und sedimentationsstabilen Polymerisatdispersion und

2. mindestens einem Metallsalz einer Monocarbonsäure mit mindestens 8 Kohlenstoffatomen.

**EP 0 149 236 A2**

BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

5090 Leverkusen, Bayerwerk

JER/Kü-c

Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen  
Formkörpern

---

Die Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen Formkörpern mit einer geschlossenen Außenhaut und einer verbesserten Oberflächenbeschaffenheit auf Polyurethan- und/oder Polyharnstoffbasis, gekennzeichnet durch Zusatz (zum  
5 Reaktionsgemisch vor der Umsetzung) von oberflächenverbessernden Zusatzmitteln, bestehend aus den Einzelkomponenten:

- 10 1. einer durch radikalische Polymerisation oder Copolymerisation eines oder mehrerer olefinisch ungesättigter Monomere in einer höhermolekularen Verbindung (Molekulargewicht 400 - 12 000) mit gegenüber Isocyanaten reaktiven H-Atomen erhaltenen, flüssigen und sedimentationsstabilen Polymerisationsdispersion und  
15
2. mindestens einem Metallsalz einer Monocarbonsäure mit mindestens 8 Kohlenstoffatomen.

- Die Herstellung von Formkörpern mit einer geschlossenen Außenhaut und einem zelligen Kern nach dem Isocyanat-Polyadditionsverfahren ist grundsätzlich bekannt (vgl. z.B. Kunststoffe 60, Seiten 3-7 (1970) oder
- 5 DE-AS 1 196 864). Bei geeigneter Wahl der Ausgangskomponenten ist es bei diesem Verfahren möglich, sowohl elastische als auch starre Formkörper herzustellen. Falls bei dem Verfahren keine oder nur geringe Mengen an Treibmitteln mitverwendet werden, entstehen massive
- 10 Formteile. Die Verarbeitung der Rohstoffe erfolgt vorzugsweise nach dem sogenannten Reaktionsspritzgußverfahren (RSG- oder RIM-Verfahren). Es handelt sich dabei um eine Fülltechnik, bei der die flüssigen Ausgangskomponenten über sogenannte zwangsgesteuerte Mischköpfe
- 15 innerhalb kürzester Zeit in die jeweilige Form eingetragen werden. Bei der Herstellung von Formteilen für den Automobilbau werden hierbei beispielsweise di- und/oder trifunktionelle Polyetherpolyole, beispielsweise des Molekulargewichtsbereichs 3000 bis 7000, und nieder-
- 20 molekulare Diole wie Ethylenglykol und/oder Butandiol-1,4 bzw. aromatische Diamine mit sterisch gehinderten Aminogruppen, mit Polyisocyanaten, vorzugsweise flüssigen Polyisocyanaten bzw. Polyisocyanatgemischen der Diphenylmethanreihe, gegebenenfalls in Gegenwart von
- 25 Treibmitteln, zur Reaktion gebracht (vgl. z.B. US-PS 4 218 543 oder US-PS 4 065 410). Die so hergestellten Formteile weisen ein ausgezeichnetes mechanisches Eigenschaftsniveau auf. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Formteile mitunter eine Oberfläche auf-

Le A 22 817

weisen, die nicht gänzlich frei von Vertiefungen und Poren ist. Solche Oberflächenstörungen lassen sich durch Einreiben des Formteils mit einem Farbpulver sichtbar machen und geben sich durch einen aufhellenden, licht-  
5 streuenden Effekt gegenüber einer tiefschwarzen (Einfärbung mit Graphit), ungestörten Oberfläche zu erkennen. Darüber hinaus sind diese Oberflächenstörungen oft Ansatzpunkte für etwaige mechanisch bewirkte Beschädigungen.

Solche Oberflächenstörungen in Form von Poren oder Nar-  
10 ben, sogenannten "pin holes" müssen oft mit einer Reparatur- oder Füllmasse gespachtelt und nachfolgend geschliffen, evtl. vorher und nachher entfettet, sowie gegebenenfalls lackiert werden und erfordern somit zu ihrer Beseitigung einen hohen Aufwand.

15 Es war daher die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, ein Verfahren bereitzustellen, das die Herstellung von Polyurethanformkörpern ohne derartige Oberflächendefekte erlaubt.

Diese Aufgabe konnte mit dem nachstehend näher be-  
20 schriebenen erfindungsgemäßen Verfahren gelöst werden.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen Formkörpern auf Polyurethan- und/oder Polyharnstoff-Basis mit  
25 einer geschlossenen Oberfläche durch Umsetzung in einer geschlossenen Form eines Reaktionsgemisches aus

- a) mindestens einem organischen Polyisocyanat,
- b) mindestens einer Verbindung mit einem Molekulargewicht zwischen 400 und 12000, welche mindestens zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppen aufweist,
- 5 c) gegebenenfalls mindestens einer Verbindung mit einem Molekulargewicht zwischen 32 und 399 mit mindestens zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen, und
- 10 d) gegebenenfalls den in der Polyurethanchemie an sich bekannten Hilfs- und Zusatzstoffen,

dadurch gekennzeichnet, daß man dem Reaktionsgemisch vor der Umsetzung ein oberflächenverbesserndes Zusatzmittel e) bestehend aus

- 15 e1) einer durch radikalische Polymerisation oder Copolymerisation eines oder mehrerer olefinisch ungesättigter Monomere in einer hochmolekularen Verbindung mit gegenüber Isocyanat reaktiven Endgruppen von der unter b) genannten (und unten
- 20 näher beschriebenen) Art entstehenden flüssigen und sedimentationsstabilen Polymerisatdispersion,

und gegebenenfalls

- e2) einem Metallsalz einer Monocarbonsäure mit mindestens 8 C-Atomen im Molekül einverleibt, wobei

Le A 22 817

die Zusatzmittel e) in solchen Mengen eingesetzt werden, daß pro 100 Teile der Komponenten b) 0,01 bis 3 Gewichtsteile (vorzugsweise 0,05 bis 1,5 Gewichtsteile) an Polymerisatfeststoff der Polymerisatdispersion e1) und gegebenenfalls 0 bis 2 Gewichtsteile an Metallsalzen e2) enthalten sind.

Bei Mitverwendung von Metallsalzen e2) werden vorzugsweise die niedrigeren Mengen an Polymerisatfeststoff (bis 1,5 Gewichtsteile) verwendet.

- 10 Die Verwendung von gegenüber Isocyanatgruppen inerten Polymerisaten bzw. Copolymerisaten bei der Herstellung von Polyurethanschaumstoffen ist im Prinzip bereits bekannt (GB-PS 1 048 852 bzw. US-PS 3 085 983). Bei den vorbekannten Verfahren werden die Polymerisate bzw.
- 15 Copolymerisate als Schaumstabilisatoren bzw. Zellregler mitverwendet. Der erfindungsgemäß aufgefundene Effekt, daß derartige Polymerisate bzw. Copolymerisate in sehr geringen Mengen in Kombination mit den nachstehend näher beschriebenen Metallcarboxylaten bei der
- 20 Herstellung von Polyurethanformteilen mit einer geschlossenen Oberflächenschicht zelldestabilisierend wirken, d.h. zu einem Kollaps der Zellen an der Oberfläche und so zu einer glatteren und störungsfreien Oberfläche führen, muß im Licht der zitierten Vorveröffentlichungen
- 25 als äußerst überraschend angesehen werden.

Die Form der flüssigen, lagerstabilen und gut förder- und dosierbaren Dispersion der Polymerisats e1) in einem Polyetherpolyol b), in den diese Polymerisate im Rahmen

der vorliegenden Erfindung hergestellt werden, macht sie besonders geeignet sowohl für den Einsatz in kleinerem Maßstab (Einmischen in die Polyolkomponente per Hand oder mit einfachen Mischvorrichtungen) als auch für maschinelle  
5 Verarbeitung (gesonderte Eindosierung in den Mischkopf oder kontinuierlich über ein in line-Mischaggregat in die Polyolkomponente).

Beim erfindungsgemäßen Verfahren kommen als Ausgangskomponente a) beliebige aliphatische, cycloaliphatische,  
10 araliphatische, aromatische oder heterocyclische Polyisocyanate in Betracht. Geeignete Polyisocyanate sind beispielsweise die in US-PS 4 065 410, Kolonne 2, Zeile 29 bis Kolonne 3, Zeile 22 beispielhaft genannten Verbindungen. Zu den bevorzugten Ausgangsmaterialien a)  
15 gehören die bei Raumtemperatur flüssigen Derivate des 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethans, beispielsweise die Urethangruppen aufweisenden Polyisocyanate, die gemäß DE-PS 1 618 380 (US-PS 3 644 457) durch Umsetzung von 1 Mol 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan mit 0,05 bis 0,3  
20 Molen an niedermolekularen Diolen oder Triolen, vorzugsweise Polypropylenglykolen mit einem unter 700 liegenden Molekulargewicht, zugänglich sind, oder Carbo-diimid- und/oder Uretonimingruppen aufweisende Diisocyanate auf Basis von 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan,  
25 wie sie beispielsweise gemäß US-PS 3 152 162, US-PS 3 384 653, US-PS 3 449 256, US-PS 4 154 752 oder DE-OS 2 537 685 zugänglich sind. Auch die entsprechenden Modifizierungsprodukte auf Basis von Gemischen aus 2,4'- und 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan oder auch

Le A 22 817

- Gemische der wie beschrieben modifizierten 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane mit untergeordneten Mengen an höher als difunktionellen Polyisocyanaten der Diphenylmethanreihe, beispielsweise solchen der in
- 5 DE-OS 2 624 526 beschriebenen Art, gehören zu den bevorzugten Polyisocyanaten. Im allgemeinen handelt es sich bei den bevorzugten, erfindungsgemäß einzusetzenden Polyisocyanaten um bei Raumtemperatur flüssige, gegebenenfalls wie beschrieben chemisch
- 10 modifizierte Polyisocyanate bzw. Polyisocyanatgemische der Diphenylmethanreihe einer (mittleren) NCO-Funktionalität von 2-2,2, insbesondere von 2, in denen als Hauptkomponente (mehr als 50 Gew.-%) 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan vorliegt.
- 15 Bei der Ausgangskomponente b) handelt es sich um mindestens eine Verbindung mit mindestens zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Wasserstoffatomen und einem, aus der Funktionalität und dem Gehalt an gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen
- 20 berechenbaren (durchschnittlichen) Molekulargewicht von 400 bis 12 000, vorzugsweise 1000 bis 7000 und insbesondere 2000 bis 6000. Besonders bevorzugt werden als Ausgangskomponente b) di- und/oder trifunktionelle Polyetherpolyole eingesetzt. Diese Polyetherpolyole
- 25 werden in bekannter Weise beispielsweise durch Polymerisation von Tetrahydrofuran oder Epoxiden wie Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid, Styroloxid oder Epichlorhydrin mit sich selbst, z.B. in Gegenwart

von Lewis-Katalysatoren wie  $\text{BF}_3$ , oder durch Anlagerung dieser Epoxide, vorzugsweise von Ethylenoxid und Propylenoxid, gegebenenfalls im Gemisch oder nacheinander, an Startkomponenten mit reaktionsfähigen Wasserstoffatomen wie Wasser, Alkohole, Ammoniak oder Amine, z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol-(1,3) oder -(1,2), Trimethylolpropan, Glycerin, Sorbit, 4,4'-Dihydroxy-diphenylpropan, Anilin, Ethanolamin oder Ethylendiamin hergestellt. Auch Sucrosepolyether, wie sie z.B. in den DE-Auslegeschriften 1 176 358 und 1 064 938 beschrieben werden, sowie auf Formit oder Formose gestartete Polyether (DE-Offenlegungsschriften 2 639 083 bzw. 2 737 951), kommen erfindungsgemäß in Frage. Vielfach sind solche Polyether bevorzugt, die überwiegend (bis zu 90 Gew.-%, bezogen auf alle vorhandenen OH-Gruppen im Polyether) primäre OH-Gruppen aufweisen.

Als Ausgangskomponente b) kommen auch die sogenannten Aminopolyether oder Aminohydroxypolyether des oben genannten Molekulargewichtsbereichs in Betracht, deren endständige, gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppen zumindest zu 25, vorzugsweise zu 50, und insbesondere zu 80-100 Äquivalentprozent aus primären und/oder sekundären, aromatisch oder aliphatisch gebundenen Aminogruppen und zum Rest aus primären und/oder sekundären, aliphatisch gebundenen Hydroxylgruppen bestehen.

Le A 22 817

In diesen Verbindungen können die die Aminogruppen tragenden, endständigen Reste mit der Polyetherkette auch über Urethan- oder Estergruppen verknüpft sein. Die Herstellung dieser "Aminopolyether" erfolgt in an  
5 sich bekannter Weise. So kann beispielsweise eine Aminierung von Polyhydroxypolyethern wie z.B. Polypropylenglykolethern durch Reaktion mit Ammoniak in Gegenwart von Raney-Nickel und Wasserstoff durchgeführt werden (BE-PS 634 741). US-PS 3 654 370 beschreibt die  
10 Herstellung von Polyoxyalkylenpolyaminen durch Umsetzung des entsprechenden Polyols mit Ammoniak und Wasserstoff in Gegenwart eines Nickel-, Kupfer-, Chrom-Katalysators. In der DE-PS 1 193 671 wird die Herstellung von Polyethern mit Amino-Endgruppen durch  
15 Hydrierung von cyanethylierten Polyoxypropylenethern beschrieben. Weitere Methoden zur Herstellung von Polyoxyalkylen-(Polyether)-aminen sind in US-PS 3 155 728, US-PS 3 236 895 und FR-PS 1 551 605 beschrieben. In der FR-PS 1 466 708 wird beispielsweise die Herstellung von  
20 sekundäre Amino-Endgruppen aufweisenden Polyethern beschrieben.

Höhermolekulare Polyhydroxypolyether können durch Reaktion mit Isatosäureanhydrid in die entsprechenden, erfindungsgemäß als Komponente b) geeigneten Anthranilsäureester überführt werden, wie dies beispielsweise  
25 in DE-OS 2 019 432, DE-OS 2 619 840, US-PS 3 808 250, US-PS 3 975 428 oder US-PS 4 016 143 beschrieben ist. Auf diese Weise entstehen Polyether mit endständigen aromatischen Aminogruppen.

- Durch Umsetzung von NCO-Präpolymeren auf Basis von Polyhydroxypolyethern mit Hydroxylgruppen aufweisenden Enaminen, Aldiminen oder Ketiminen und anschließende Hydrolyse erhält man gemäß DE-OS 2 546 536 bzw.
- 5 US-PS 3 865 791 höhermolekulare, endständige Aminogruppen aufweisende Verbindungen.

- Ebenfalls einsetzbar sind andere Amino-Polyether des obengenannten Molekulargewichtsbereichs, wie sie beispielsweise gemäß DE-OS 2 948 419 oder gemäß
- 10 DE-OS 3 039 600 erhalten werden können.

- Selbstverständlich können als erfindungsgemäße Ausgangskomponente b) auch beliebige Gemische der beispielhaft genannten Verbindungen mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen eingesetzt
- 15 werden.

Die erfindungsgemäß als Ausgangskomponente b) in Betracht kommenden Verbindungen mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen sind nicht auf die oben beispielhaft erwähnten Verbindungen begrenzt.

- 20 So können beispielsweise beim erfindungsgemäßen Verfahren alle in der US-PS 4 218 543 beispielhaft beschriebenen Verbindungen mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen des Molekulargewichtsbereichs 400 bis 12 000 eingesetzt werden.

Le A 22 817

Bei den gegebenenfalls mitzuverwendenden Ausgangsverbindungen c) handelt es sich um beliebige, mindestens zwei primäre bzw. sekundäre Aminogruppen und/oder Hydroxylgruppen aufweisende Kettenverlängerungsmittel  
5 bzw. Vernetzungsmittel des Molekulargewichtsbereichs 32 (Hydrazin) bis 399. Vorzugsweise werden die entsprechenden difunktionellen Verbindungen eingesetzt.

Als Beispiele für derartige Verbindungen seien genannt: Hydrazin, Ethylendiamin, Hexamethyldiamin,  
10 1-Amino-3,3,5-trimethyl-5-aminomethyl-cyclohexan (IPDA), N,N'-Dimethylhydrazin, Ethylenglykol, Propylenglykol-(1,2) und -(1,3), 1,4-Dihydroxybutan, 1,6-Dihydroxyhexan, Glycerin, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Chinit, Mannit, Diethylenglykol, Triethylenglykol,  
15 glykol, Tetraethylenglykol, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Dibutylenglykol, Diethanolamin, Diisopropanolamin, 1,4-Diaminobenzol, 2,4-Diaminotoluol oder 4,4'-Diaminodiphenylmethan.

Zu den bevorzugten, beim erfindungsgemäßen Verfahren  
20 als Komponente c) einzusetzenden Verbindungen gehören diprimäre aromatische Diamine, deren Molekulargewicht innerhalb des obengenannten Bereichs liegt, und besonders solchen, die zumindest in jeweils einer ortho-Stellung zu den Aminogruppen einen Alkylsubstituenten auf-  
25 weisen, insbesondere um solche, die in ortho-Stellung zu der ersten Aminogruppe mindestens einen Alkylsubstituenten und in ortho-Stellung zur zweiten Aminogruppe zwei Alkylsubstituenten mit jeweils 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, aufweisen, besonders bevorzugt im solchen, die in je-

weils mindestens einer ortho-Stellung zu den Amino-  
gruppen einen Ethyl-, n-Propyl- und/oder iso-Propyl-  
Substituenten und gegebenenfalls in weiteren ortho-  
Stellungen zu den Aminogruppen Methylsubstituenten  
5 aufweisen.

Beispiele für solche bevorzugten bzw. besonders bevor-  
zugten Diamine sind 2,4-Diaminomesitylen, 1,3,5-Tri-  
ethyl-2,4-diaminobenzol, 1,3,5-Triisopropyl-2,4-di-  
aminobenzol, 1-Methyl-3,5-diethyl-2,4-diaminobenzol,  
10 1-Methyl-3,5-diethyl-2,6-diaminobenzol, 4,6-Dimethyl-  
2-ethyl-1,3-diaminobenzol, 3,5,3',5'-Tetraethyl-4,4'-  
diaminodiphenylmethan, 3,5,3',5'-Tetraisopropyl-4,4'-  
diaminodiphenylmethan oder 3,5-Diethyl-3',5'-diiso-  
propyl-4,4'-diaminodiphenylmethan.

15 Zu den bevorzugten erfindungsgemäß als Komponente c)  
einzusetzenden Verbindungen gehören außerdem ali-  
phatische Dirole des Molekulargewichtsbereichs 62 bis  
200 wie z.B. Ethylenglykol, 1,2-Dihydroxypropan und  
1,4-Dihydroxybutan. Beliebige Gemische alkoholischer  
20 und/oder aminischer Aufbaukomponenten c) können selbst-  
verständlich ebenfalls eingesetzt werden.

Die Aufbaukomponente c) kommt beim erfindungsgemäßen  
Verfahren in Mengen von 0 bis 50, vorzugsweise von  
10 bis 40 Gew.-%, bezogen auf Komponente b) zum Ein-  
25 satz.

Le A 22 817

Beim erfindungsgemäßen Verfahren können als weitere Komponenten d) die aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Hilfs- und Zusatzmittel mitverwendet werden. Hierzu gehören beispielsweise

- 5 1. Treibmittel wie z.B.: Aceton, Ethylacetat und insbesondere halogensubstituierte Alkane wie Dichlormethan, Trichlormethan, Monofluortrichlormethan, Chlordifluormethan oder Dichlordifluormethan. Die Mitverwendung von Wasser ist prinzipiell möglich, jedoch weniger bevorzugt.  
10
2. Katalysatoren für die Isocyanat-Polyadditions-Reaktion der an sich bekannten Art, wie sie beispielsweise in US-PS 4 065 410, Kolonne 5, Zeile 59 bis Kolonne 6, Zeile 30 beschrieben sind.
- 15 3. Oberflächenaktive Additive und sonstige Zusatzstoffe, wie sie beispielsweise in US-PS 4 065 410, Kolonne 6, Zeile 34 bis Kolonne 7, Zeile 2 beschrieben sind.
- 20 4. Innere Formtrennmittel, wie sie beispielsweise in US-PS 3 726 952, GB-PS 1 365 215, US-PS 4 098 731, US-PS 4 058 492, US-PS 4 033 912, US-PS 4 024 090, US-PS 4 098 731, US-PS 4 374 222 und/oder US-PS 4 111 861 beschrieben sind.

Weitere Beispiele von gegebenenfalls erfindungsgemäß mitzuverwendenden Hilfs- und Zusatzmitteln, d.h. von  
25

oberflächenaktiven Zusatzstoffen und Schaumstabilisatoren, flammhemmenden Substanzen, Weichmachern, Farbstoffen und Füllstoffen, fungistatisch und bakterio-  
statisch wirksamen Substanzen sowie Einzelheiten über  
5 Verwendungs- und Wirkungsweise dieser Zusatzmittel sind  
im Kunststoff-Handbuch, Band VII, herausgegeben von  
Vieweg und Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München 1966,  
z.B. auf den Seiten 103 bis 113, beschrieben.

Erfindungswesentliches Merkmal ist die Mitverwendung  
10 der oberflächenverbessernden Zusamitteln e1), gegeben-  
benenfalls in Abmischung mit e2).

Bei der Komponente e1) handelt es sich um flüssige,  
leicht gießbare und während der Lagerung sedimenta-  
tionsstabile Polymerisatdispersionen, welche dadurch  
15 erhalten werden, daß man ein oder mehrere olefinisch  
ungesättigte Monomere auf radikalischem Wege in einer  
als Komponente b) beschriebenen höhermolekularen Ver-  
bindung mit einem Molekulargewicht von 400 - 12 000  
und mindestens zwei gegenüber Isocyanat reaktiven  
20 Gruppen im Molekül polymerisiert. Bei diesen Monomeren  
handelt es sich um C<sub>1-18</sub>-Alkylester der Acrylsäure  
und/oder Methacrylsäure, die in Kombination mit bis  
zu 50 Gew.-%, bezogen auf gesamtes Monomergemisch,  
eines oder mehrer, weiterer Monomere verwendet werden  
25 können.

Le A 22 817

Bevorzugte Acryl- oder Methacrylsäureester sind solche mit bis zu 10 C-Atomen im Alkylrest. Beispiele für verwendete Acryl- oder Methacrylsäureester sind Acrylsäure-methylester, Acrylsäure-ethylester, Acrylsäure-  
5 n-butylester, Acrylsäure-n-pentylester, Acrylsäure-n-hexylester, Acrylsäure-2-ethylhexylester, Acrylsäuredodecylester, Acrylsäuredodecylester, Acrylsäure-octadecylester bzw. die entsprechenden Methacrylsäureester. Beispiele für sonstige Monomere sind beliebige  
10 olefinisch ungesättigte, gegenüber Isocyanatgruppen inerte Verbindungen wie z.B. Ethylen, Propylen, Styrol, Itaconsäureester, Vinylacetat, Diallylphthalat, Acrylnitril oder Methacrylnitril.

Als hochmolekulare Verbindung mit mindestens 2 gegenüber Isocyanat reaktiven Endgruppen im Molekül kommen  
15 grundsätzlich die weiter oben als Komponente b) beschriebenen Verbindungen in Betracht, wobei bevorzugt Polyetherpolyole der Funktionalität 2 und/oder 3 gelten. Zweckmäßig verwendet man als Medium für die  
20 Polymerisation das gleiche oder ein ähnliches Polyetherpolyol, wie es sowie so schon als Komponente b) im Reaktionsgemisch enthalten sein wird.

Die Polymerisation wird so durchgeführt, daß das Polyetherpolyol b) unter Stickstoff auf die Polymerisationstemp-  
25 peratur von 40°-180°C, vorzugsweise 40°-120°C und besonders bevorzugt 40°-100°C, erhitzt wird und man unter

Rühren das oder die Monomeren zusammen mit dem radikalischen Polymerisationsinitiator so zudosiert, daß die gewählte Temperatur durch Kühl- oder Heizvorrichtungen bequem eingehalten werden kann. Man kann  
5 auch lediglich einen Teil des Polyetherpolyols vorlegen und den Rest als Abmischung mit dem oder den Monomeren zudosieren. Schließlich ist es möglich, untergeordnete Mengen eines Lösungsmittels mitzuverwenden, welches nach beendeter Polymerisation destillativ entfernt  
10 wird, ebenso wie etwa noch vorhandene, nicht umgesetzte Reste des bzw. der Monomeren.

Als Lösungsmittel eignen sich z.B. Methylenchlorid, Ethanol, iso-Propanol, n-Propanol, n-Butanol, iso-Butanol, tert.-Butanol, Essigsäuremethyl-bis -butyl-  
15 ester, Aceton, Methylethylketon, Benzol, Toluol u.a.

Bevorzugt wird die Durchführung ohne Zusatz von Lösungsmitteln, außer daß zum Ausdestillieren der Restmonomeren gegebenenfalls ein höhersiedendes Lösungsmittel als Schleppmittel zugegeben werden kann.

20 Als Initiatoren können beispielsweise Percarbonate, Perester, wie tert.-Butylperpivalat, -peroctoat, Benzoylperoxid, o-Methoxybenzoylperoxid, Dichlorbenzoylperoxid oder Azoverbindungen wie Azoisobuttersäurenitril, (AIBN) in Mengen von 0,1 bis 3 Gew.-% bezogen  
25 auf Monomere, eingesetzt werden. Vorzugsweise wird die Initiatormenge auf maximal 1,5 Gew.-%, bezogen

Le A 22 817

auf Monomere, begrenzt. Dabei können auch Kombinationen mehrerer Initiatoren mit unterschiedlicher Aktivität, etwa zur Kombination von schnellem Start der Polymerisation mit langanhaltendem Radikalangebot zur möglichst  
5 vollständigen Auspolymerisation der Monomeren, angewandt werden.

Das Mengenverhältnis zwischen Monomeranteil und Polyetherpolyolen wird zweckmäßig so gewählt, daß ein Polymerisatgehalt von 5-50 Gew.-%, vorzugsweise 10-30  
10 Gew.-% im Zusatzmittel e1) resultiert.

Die Anwendung der entstehenden Dispersionen hat verschiedene Vorteile, etwa gegenüber der Anwendung der auf andere Weise erhaltenen Polymerisate in Substanz oder in Lösung. Die durch Lösungs-, Emulsions- oder  
15 Massepolymerisation erhaltenen Polymerisate aus höheren Acryl- oder Methacrylsäureestern und gegebenenfalls anderen Monomeren sind im allgemeinen von so hohem Molekulargewicht, daß sie zwar noch flüssig sein  
mögen, wegen ihrer hohen Viskosität jedoch nicht mehr  
20 durch Pumpen und Leitungen förderbar sind und sich nur schwierig homogen in das Reaktionsgemisch bzw. eine seiner Komponenten einmischen lassen. Erschwert wird die Vermischung auch noch durch den Umstand, daß die Einsatzmengen, verglichen mit den Hauptkomponenten des  
25 Reaktionssystems, relativ gering sind. Dieser Umstand kann zu Dosierfehlern und Inhomogenitäten in der Formulierung führen.

Man könnte daran denken, solche Polymere mit einem organischen Lösungsmittel zu verdünnen, um so die Mischbarkeit, Dosiergenauigkeit und Förderfähigkeit zu verbessern. Dies brächte die Notwendigkeit mit sich, das  
5 Lösungsmittel nach Einbringen der Lösung in das Reaktionssystem wieder zu entfernen, was einen zusätzlichen Arbeitsgang bedeutet, es sei denn, das Lösungsmittel kann im Reaktionsgemisch eine weitere Funktion übernehmen, z.B. die eines Treibmittels. In diesem Falle  
10 sind die zulässigen Lösungsmittelmengen aber durch die Rezepturgestaltung begrenzt, so daß die erwünschte Lösungsviskosität unter Umständen nicht erreicht wird.

Bei der Herstellung von nur wenig angeschäumten bzw. gar massiven Formteilen nach dem Reaktionsspritzguß-  
15 verfahren kann die Anwesenheit auch geringer Mengen flüchtiger Lösungsmittel sogar unerwünscht sein.

Demgegenüber können die gemäß vorliegender Erfindung verwendeten Polymerisationsdispersionen e1) wegen ihrer relativ niedrigen Viskosität leicht und mit größter  
20 Dosiergenauigkeit in das Reaktionsgemisch eingebracht und homogen vermischt werden. Sie können lösungsmittelfrei hergestellt und gehandhabt werden, so daß ein zusätzlicher Destillationsschritt entfällt bzw. der Verarbeiter in der Freiheit der Rezepturgestaltung  
25 nicht beeinträchtigt wird.

Die gedanklich naheliegende Möglichkeit, das Polymerisat als solches oder aus seiner Lösung in einem flüchtigen organischem Lösungsmittel heraus in eine Disper-

Le A 22 817

- sion im ausgewählten Polyetherpolyol zu überführen (gegebenenfalls unter Abdestillieren des Lösungsmittels) scheitert daran, daß so hergestellte Polymerisatdispersionen zum Unterschied von den in
- 5 der vorliegenden Erfindung verwendeten Dispersionen nicht lager- und sedimentationsstabil sind, sondern sich wegen der starken Unverträglichkeit zwischen Acrylpolymeren und Polyetherpolyolen in kurzer Zeit entmischen. Die dabei ausfallende Polymerisatphase
- 10 läßt sich auch mit üblichen mechanischen Hilfsmitteln nicht redispergieren. Dies kann schon nach kurzer Lagerzeit (wenige Tage) zu schweren Dosierfehlern und erhöhtem Ausschuß bei der Verarbeitung führen.
- 15 Bei der Komponente e2) handelt es sich um Metallsalze einer Monocarbonsäure mit insgesamt mindestens 8, vorzugsweise 8 bis 18 Kohlenstoffatomen. Bei den Carbonsäuren handelt es sich vorzugsweise um gegebenenfalls olefinisch ungesättigte aliphatische oder cycloali-
- 20 phatische Carbonsäuren wie z.B. Octancarbonsäure, Dodecancarbonsäure, Stearinsäure, Ölsäure, Linolsäure, Linolensäure, Tallölsäure, Arachidonsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Margarinsäure, Arachinsäure, Cerotinsäure, Melissinsäure, Eruca'säure, dimere Fett-
- 25 säuren Abietinsäure oder Naphthensäuren. Bei den Salzen zugrundeliegenden Metallen handelt es sich vorzugsweise um Metalle der ersten bis dritten Hauptgruppe bzw. der zweiten Nebengruppe des Periodensystems der Elemente.

Bei den Zusatzmitteln e2) handelt es sich somit um Salze beispielsweise der Alkalimetalle, insbesondere von Natrium oder Kalium, der Erdalkalimetalle, insbesondere des Magnesiums oder des Calciums, um Salze des Aluminiums oder um Salze des Zinks. Die Zinksalze sind besonders bevorzugt.

Die Komponente e2) wird beim erfindungsgemäßen Verfahren im allgemeinen in einer Menge von 0,01 bis 2, vorzugsweise 0,05 bis 1 Gewichtsteilen, bezogen auf die Komponenten b) eingesetzt.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens kommen die Reaktionspartner im übrigen in Mengen zum Einsatz, die einer NCO-Kennzahl von 70 bis 130, vorzugsweise 90 bis 110, entsprechend. Unter NCO-Kennzahl versteht man hierbei den Quotienten aus Anzahl der Isocyanatgruppen und Anzahl der gegenüber Isocyanaten reaktiven Gruppen, multipliziert mit 100. In die Berechnung der Isocyanat-Kennzahl gehen hierbei die gegebenenfalls in den Trennmitteln vorliegenden, gegenüber Isocyanatgruppen

reaktionsfähigen Gruppen (Carboxylgruppen) nicht ein. Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vorzugsweise nach der bekannten Reaktionsspritzgußtechnik (RSG-Verfahren) gearbeitet. Hierbei kommen im allgemeinen zwei Reaktionskomponenten zum Einsatz, wobei die Polyisocyanatkomponente a) die erste und die gegenüber Isocyanaten reaktive Komponente, die sogenannte "NCO-reaktive Komponente", d.h. das Gemisch der Komponenten b) und c), die zweite Reaktionskomponente darstellen. Die gegebenenfalls mitzuverwendenden Komponenten d) und die Komponente e) werden im allgemeinen

Le A 22 817

- der "NCO-reaktiven-Komponente" zugemischt, jedoch kann es auch zweckmäßig sein, beispielsweise bei der Verwendung von Isocyanatgruppen aufweisenden Trennmitteln, diese vor der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens der
- 5 Polyisocyanatkomponente a) einzuverleiben. Grundsätzlich ist es selbstverständlich auch möglich, solche Mischköpfe zu verwenden, die den Einsatz von drei oder vier getrennten Komponenten bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens gestatten, so daß eine Vormischung der Ein-
- 10 zelkomponenten nicht erforderlich ist. Gerade für diesen Fall ist es von Vorteil, wenn das Zusatzmittel in Form einer niedrigviskosen Dispersion eingesetzt werden kann, die pumpfähig ist und mit größerer Genauigkeit dosiert werden kann. Das als Dispergiermedium anwesende
- 15 Polyetherpolyol b) kann bei der Berechnung der erforderlichen Mengen an Komponente b) berücksichtigt werden, da das Polyetherpolyol als Dispergiermedium der Komponente b) entspricht oder mindestens ähnlich ist.
- 20 Die Menge des in die Form eingebrachten Gemischs wird so bemessen, daß die Formkörper eine Dichte von  $0,1 - 1,4 \text{ g/cm}^3$ , vorzugsweise von  $0,2 - 1,3 \text{ g/cm}^3$  aufweisen. Insbesondere bei der Mitverwendung von mineralischen Füllstoffen können Formkörper mit einer über  $1,2 \text{ g/cm}^3$
- 25 liegenden Dichte resultieren. Die Formkörper können oft schon nach einer Formstandzeit von 5 bis 90, vorzugsweise 20 bis 60, Sekunden entformt werden.

Als Ausgangstemperatur des in die Form eingebrachten Gemisches wird im allgemeinen eine Temperatur zwischen 10 und 60°C, vorzugsweise 20 bis 50°C, gewählt. Die Temperatur der Form beträgt im allgemeinen 40 bis 100°C, vorzugsweise 50 bis 70°C.

Grundsätzlich ist es auch möglich, bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens aus der Komponente a) und zumindest einem Teil der Komponente b) und/oder c) ein NCO-Präpolymer herzustellen und dieses in einer zweiten Reaktionsstufe mit der restlichen Menge der Komponenten b) bzw. c) zur Umsetzung zu bringen. Eine derartige zweistufige Arbeitsweise ist jedoch weniger bevorzugt.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Formkörper zeichnen sich durch eine verbesserte, d.h. homogenere Oberflächenbeschaffenheit im Vergleich zu entsprechenden Formkörpern, die ohne Mitverwendung der Komponente e) hergestellt worden sind, aus. Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältlichen Formkörper eignen sich insbesondere zur Herstellung von flexiblen Automobilstoßstangen bzw. Karosserieteilen und für den Innenausbau von Automobilen, wie z.B. Konsolen, Seitenverkleidungen oder Armaturenbrettern, ferner zur Herstellung von Fahrrad- oder Motorradsätteln. Durch geeignete Variation der Ausgangskomponenten a) bis d), insbesondere bei relativ geringem Anteil an aminischen Aufbaukomponenten, können auch z.B. flexible Schuhsohlen

Le A 22 817

mit gutem Abriebverhalten und ausgezeichneter mechanischer Festigkeit erhalten werden.

In den nachfolgenden Beispielen beziehen sich alle Prozentangaben auf Gewichtsprozente und alle Angaben  
5 in "Teilen" auf Gewichtsteile.

In den nachfolgenden Beispielen kommen folgende Materialien zur Verwendung:

Polyol A: Polyethertriol, dargestellt durch Propoxylierung und anschließende Ethoxylierung von Trimethylolpropen, OH-Zahl 27

Polyol B: Wie A, OH-Zahl 35

Polyol C: Wie A, OH-Zahl 28

Polyol D: Polyetherdiol, dargestellt durch Propoxylierung und anschließende Ethoxylierung von Propylenglykol, OH-Zahl 28

EA = Ethylacrylat  
BA = n-Butylacrylat  
EHA = 2-Ethylhexylacrylat  
DMA = Decylmethacrylat  
15 TBPO = tert.-Butylperoctoat  
TBPP = tert.-Butylperpivalat

Die Ansätze für die Herstellung der als Zusatzmittel e1) dienenden Polymerisatdispersionen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Gearbeitet wurde nach folgender Methode:

200 g der als Reaktionsmedium verwendeten Polyetherpolyols werden in einem Planschlifführbecher mit Rührer, Tropftrichter, Rückflußkühler mit Blasenähler und Gaseinleitungsrohr unter Stickstoff auf die Poly-

Le A 22 817

merisationstemperatur erwärmt, dann wird im Laufe von  
1 Std. eine Mischung aus 600 g Polyol A und 200 g des  
oder der Monomeren sowie dem Polymerisationsinitiator  
eindosiert und nach erfolgter Zugabe noch 2 Std. lang  
5 bei der gleichen Temperatur nachgerührt. Spuren nicht  
umgesetzter Monomere können im Vakuum abdestilliert wer-  
den. Es resultieren mehr oder weniger translucente farblose  
Dispersionen mit leicht gießbarer Konsistenz. Eine Sedi-  
mentation bzw. ein Aufrahmen des polymeren Farbstoffs  
10 wird auch bei längerer Lagerung nicht beobachtet.

Le A 22 817

Polymerisatdisperison	1	2	3	4	5	6	7
Polyol A (g)	800	800	800	800	750	750	700
EA (g)	100	200	75	100	62,5	125	75
BA (g)	-	-	125	-	-	-	225
EHA (g)	100	-	-	-	187,5	125	-
DMA (g)	-	-	-	100	-	-	-
TEPO (g)	1	-	2	1	1,25	1,25	-
TEPP (g)	1	-	-	1	1,25	1,25	-
AIEN (g)	-	1	-	-	-	-	3
Polymerisationstemperatur (°C)	60	120	80	80	60	60	120
Viskosität (mPa.s)	2600	1200	1800	1900	2200	1900	1400
Monomerumsatz (gaschromatographisch) (%)	99,2	98,7	99,0	98,2	99,0	98,2	98,5

0149236

Beispiel 1

90 Gew.-Tle. Polyol A, 17 Gew.-Tle. Ethylenglykol, 5 Gew.-  
Tle. einer Rußpaste (20 Gew.-% Ruß in 80 Gew.-% Polyol B),  
0,4 Gew.-Tle. Triethylendiamin, 0,04 Gew.-Tle. Dibutyl-  
5 zinndilaurat und 1 Gew.-Tl. Zinkstearat werden mit je-  
weils 2,5 Gew.-Tln. Polymerisatdispersion 1-7 und je  
10 Gew.-Tln. Trichlorfluormethan zu Polyolformulierung  
vermischt, wobei das in den Dispersionen anwesende  
Polyol bei der Berechnung von Polyol A berücksichtigt  
10 wird. 100 Gew.-Tle. der Formulierung werden in einem  
Wachsbecher mit 99 Gew.-Tln. einer Isocyanatkomponente  
mit einem NCO-Gehalt von 23 Gew.-% (hergestellt durch  
Umsetzung eines Überschusses 4,4'-Diisocyanatodiphenyl-  
methan mit Tripropylenglykol) schnell verrührt. Der  
15 aufsteigende Schaum zeigt eine deutliche Neigung zum  
Kollabieren, d.h. er fließt an der Außenwand des Bechers  
mehr oder weniger stark herab, bevor er erhärtet. Ein  
Vergleichsschaum ohne Zusatz der erfindungsgemäßen Dis-  
persionen zeigt diesen Effekt nicht, er erhärtet zu einem  
20 regelmäßig geformten Schaumpilz. Die Poren der herge-  
stellten Schäume zeigen sich nach dem Aufschneiden gegen-  
über dem O-Schaum deutlich vergrößert. Diese Vorprüfung  
zeigt, daß die untersuchten Dispersionen bei der Form-  
verschäumung durch ihre kollapsfördernde Wirksamkeit  
25 als Oberflächenverbesserer wirksam sein werden.

Je 240 ml der durch Vereinigung von Polyol- und Poly-  
isocyanatkomponente im gleichen Mengenverhältnis erhal-  
tenen, die Zusatzmittel 1-7 enthaltenden Reaktionsmischun-

gen wurden 10 Sekunden lang gerührt und in eine auf 60°C temperierte verschließbare Aluminiumform für eine 20 x 20 x 1 cm große Platte gefüllt, deren Innenfläche mit einem wachshaltigen handelsüblichen Trennmittel (P 180 der 5 Firma Acmos) beschichtet wurde. Nach 5 Minuten wurden den Formen Platten mit tiefschwarzer kompakter fehlerfreier Oberflächenschicht entnommen. Ein Vergleichsversuch ohne Zusatz einer Polymerisatdispersion und Zinkstearat lieferte eine Platte mit unregelmäßiger matter 10 Oberfläche und wesentlich dünnerer Oberflächenschicht.

### Beispiel 2

70 Gew.-Tle. Polyol D, 20 Gew.-Tle. Polyol B, 1 Gew.-Tl. Ethylenglykol, 14 Gew.-Tle. 1,4-Butandiol, 0,3 Gew.-Tle. Trethylendiamin, 0,2 Gew.-Tle. Dibutylzinndilaurat und 15 0,75 Gew.-Tle. Zinkstearat werden mit jeweils 5 Gew.-Tln. der Polymerisatemulsionen 1-7 und je 8 Gew.-Tln. Trichlorfluormethan zu Polyolkomponenten vereinigt. Je 115 Gew.-Tle. dieser Formulierungen werden mit je 74 Gew.-Tln. des in Beispiel 1 beschriebenen Polyisocyanats unter 20 den gleichen Bedingungen zu Platten verarbeitet. Die fertigen Platten besitzen eine einwandfreie Oberfläche mit kompakter dicker Randzone.

### Beispiel 3

90 Gew.-Tle. Polyol A, 25 Gew.-Tle. Ethylenglykol, 5 Gew.- 25 Tle. der Rußpaste gemäß Beispiel 1, 0,6 Gew.-Tle. Tri-

ethylendiamin, 0,05 Gew.-Tle. Dibutylzinndilaurat,  
5 Gew.-Tle. Trichlorfluormethan, 1 Gew.-Tl. der Polymerisatdispersion 1 sowie 1 Gew.-Tl. Zinkstearat werden zu einer Polyolkomponente vermischt.

- 5 Als Polyisocyanat-Komponente dient ein Gemisch mit einem NCO-Gehalt von 24,5 % und einer Viskosität bei 25°C von 300 mPa.s aus a) 75 Teilen des modifizierten Polyisocyanats gemäß Beispiel 1 und b) 25 Teilen eines teilweise carbodiimidisierten 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethans (NCO-Gehalt = 30 %).
- 10

- Die Polyolkomponente und die Polyisocyanat-Komponente werden unter Einhaltung eines Gewichtsverhältnisses von 123:100 (NCO-Kennzahl = 105) bei der Herstellung von massiven Formteilen zur Umsetzung gebracht. Hierzu
- 15 werden die Komponenten unter Verwendung einer Hochdruckkolbendosiermaschine (HK 165 der Firma Hennecke, Sankt Augustin), die mit einem Zweikomponenten-Mischkopf ausgerüstet war, miteinander vermischt und das Reaktionsgemisch in eine geschlossene Aluminiumform der Abmessung
- 20 120 x 20 x 0,4 cm eingefüllt. Die Forminnenwände wurden vorab mit einem handelsüblichen Trennmittel (Fluoricon (R) 36/38 der Firma Acmos) beschichtet.

#### Maschinendaten

- Einfüllzeit: 1,5 Sekunden
- 25 Rohstofftemperatur: 35°C
- Formtemperatur: 60°C
- Formstandzeit: 90 Sekunden.

Die der Form entnommenen Platten wiesen eine einwandfreie glatte schwarze Oberfläche auf und besaßen die folgenden mechanischen Eigenschaften:

5	Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	1020
	Härte (Shore D)	62
	Zugfestigkeit (MPa)	28
	Dehnung (%)	225
	G-Modul (MPa):	
10	-30°C	425
	+20°C	180
	+65°C	80
	Biegemodul (MPa)	480
	Sag-Wert (mm; 1h, 120°C)	8

Le A 22 817

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zell-  
förmigen Formkörpern auf Polyurethan- und/oder Poly-  
harnstoff-Basis mit einer geschlossenen Oberfläche  
5 durch Umsetzung in einer geschlossenen Form eines  
Reaktionsgemisches aus
- a) mindestens einem organischen Polyisocyanat,
- b) mindestens einer Verbindung mit einem Mole-  
kulargewicht zwischen 400 und 12000, welche  
10 mindestens zwei gegenüber Isocyanatgruppen  
reaktionsfähige Gruppen aufweist,
- c) gegebenenfalls mindestens einer Verbindung  
mit einem Molekulargewicht zwischen 32 und  
399 mit mindestens zwei gegenüber Isocyanat-  
15 gruppen reaktionsfähigen Gruppen, und
- d) gegebenenfalls den in der Polyurethanchemie  
an sich bekannten Hilfs- und Zusatzstoffen,
- dadurch gekennzeichnet, daß man dem Reaktionsge-  
misch vor der Umsetzung oberflächenverbessernde  
20 Zusatzmittel e), bestehend aus

5 e1) einer durch radikalische Polymerisation oder Copolymerisation eines oder mehrerer olefinisch ungesättigter Monomere in einer Verbindung entsprechend Komponenten b) erhaltenen, flüssigen und sedimentationsstabilen Polymerisatdispersion,

und gegebenenfalls einem Zusatz von

10 e2) mindestens einem Metallsalz einer Monocarbonsäure mit mindestens 8 Kohlenstoffatomen, einverleibt,

15 wobei die Zusatzmittel e) in solchen Mengen zugefügt werden, daß pro 100 Teile der Komponenten b) 0,01 bis 3 Gewichtsteile an Polymerisatfeststoff aus der Polymerisatdispersion e1) und gegebenenfalls 0 bis 2 Gewichtsteile an Metallsalzen e2) im Reaktionsgemisch enthalten sind.

20 2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Komponente a) ein bei Raumtemperatur flüssiges, gegebenenfalls carbodiimid-, uretonimin- oder urethanmodifiziertes Polyisocyanat oder Polyisocyanatgemisch der Diphenylmethanreihe verwendet.

25 3. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man als Komponente b) mindestens ein di- oder trifunktionelles Polyetherpolyol des Molekulargewichtsbereichs 1000 bis 7000 verwendet.

Le A 22 817

4. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man als Komponente c)
- 5 (i) mindestens ein aromatisches Diamin, welches in ortho-Stellung zu einer ersten Aminogruppe mindestens einen Alkylsubstituenten mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen und in beiden ortho-Stellungen zur zweiten Aminogruppe Alkylsubstituenten mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen aufweist, und/oder
- 10 (ii) aliphatische Diole des Molekulargewichtsbereichs 62 bis 200 in einer Gesamtmenge von 10 bis 40 Gew.-%, bezogen auf die Komponente b) verwendet.
- 15 5. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung in Gegenwart eines organischen Treibmittels durchführt.
- 20 6. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man als Komponente e1) eine Polymerisatdispersion einsetzt, die durch radikalische Polymerisation oder Copolymerisation einer Kombination von 50-100 Gew.-Teilen mindestens eines C<sub>1-10</sub>-Alkylesters der Acryl- oder Methacrylsäure und 0-50 Gew.-Teilen mindestens eines weiteren olefinisch ungesättigten und gegenüber Isocyanatgruppen inerten Monomeren in einem di- oder trifunktionellen Polyetherpolyol vom Molgewicht 1000 - 7000 entsteht.
- 25

7. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man als Monomere  $C_{1-10}$ -Alkylester der Acryl- oder Methacrylsäure und gegebenenfalls als weitere olefinisch ungesättigte Monomere
- 5 Ethylen, Propylen, höhere  $\alpha$ -Olefine mit bis zu 18 C-Atomen, Styrol, Itaconsäureester, Maleinsäureester, Diallylphthalat, Vinylacetat, Acrylnitril oder Methacrylnitril verwendet.
8. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man als Initiatoren zur Herstellung der als Komponente e1) dienenden Polymerisatdispersionen organische Peroxide oder aliphatische Azoverbindungen z.B. Percarbonate, Perester wie tert.-Butylperpivalat oder -peroctoat,
- 10 Benzoylperoxid, o-Methoxybenzoylperoxid, Dichlorbenzoylperoxid, Lauroylperoxid oder Azoisobutylnitril in Mengen von 0,1-3,0 Gew.-%, bezogen auf Monomere, einsetzt und die Polymerisation der Acryl- und sonstigen Monomeren bei Temperaturen von 40-180°C, bevorzugt von 40-120°C und besonders bevorzugt bei
- 15 20 Temperaturen von 40-100°C durchführt.
9. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man als Komponente e2) mindestens ein Carboxylat eines Metalls der 1. -
- 25 3. Hauptgruppe oder der 2. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente, insbesondere ein Zinksalz, verwendet.

Le A 22 817

10. Verfahren gemäß Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß man die Reaktionspartner nach dem Einstufen-Verfahren durch Vermischen der Komponente a) mit der Komponente b) oder mit einem Gemisch aus den Komponenten b) und c) unter Ein-  
5 haltung einer NCO-Kennzahl von 70 bis 130 zur Reaktion bringt, wobei man die Komponenten d) und e) vorab einer oder beiden Reaktionskomponenten zumischt.

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 149 236****A3**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 84116305.8

(22) Anmeldetag: 27.12.84

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>:**C 08 G 18/40****C 08 G 18/63, C 08 J 9/34****C 08 K 5/09, C 08 G 18/14****C 08 L 75/04****/(C08L75/04, 57:00)**

(30) Priorität: 30.12.83 DE 3347573

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
24.07.85 Patentblatt 85/30(88) Veröffentlichungstag des später  
veröffentlichten Recherchenberichts: 21.08.85(84) Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE FR GB IT NL SE(71) Anmelder: BAYER AG  
Konzernverwaltung RP Patentabteilung  
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)(72) Erfinder: Ballé, Gerhard, Dr.  
Nietzsche-Strasse 14  
D-5090 Leverkusen(DE)(72) Erfinder: Reiner, Paul, Dr.  
Oberhausener Strasse 155  
D-4330 Mülheim/Ruhr(DE)(72) Erfinder: Rasshofer, Werner, Dr.  
Wolfskaul 10  
D-5000 Köln 80(DE)

(54) Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen Formkörpern.

(57) Die Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls zellförmigen Formkörpern mit einer geschlossenen Außenhaut und einer verbesserten Oberflächenbeschaffenheit auf Polyurethan- und/oder Polyharnstoffbasis, gekennzeichnet durch Zusatz (zum Reaktionsgemisch vor der Umsetzung) von oberflächenverbessernden Zusatzmitteln, bestehend aus den Einzelkomponenten:

1. einer durch radikalische Polymerisation oder Copolymerisation eines oder mehrerer olefinisch ungesättigter Monomere in einer höhermolekularen Verbindung (Molekulargewicht 400 - 12 000) mit gegenüber Isocyanaten reaktiven H-Atomen erhaltenen, flüssigen und sedimentationsstabilen Polymerisatdispersion und

2. mindestens einem Metallsalz einer Monocarbonsäure mit mindestens 8 Kohlenstoffatomen.

**EP 0 149 236 A3**



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0149236

EP 84 11 6305

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
X	DE-A-2 922 769 (PHOENIX AG) * Anspruch 1; Seite 4, Absatz 1 - Seite 5, Absatz 1; Seite 6, Absatz 2 *	1-5	C 08 G 18/40 C 08 G 18/63 C 08 J 9/34 C 08 K 5/09 C 08 G 18/14 C 08 L 75/04 // (C 08 L 75/04 C 08 L 57:00 )
X	FR-A-1 457 606 (U.C.C.) * Seite 3, linke Spalte, Absatz 4 - rechte Spalte, Absatz 1; Seite 4, linke Spalte, Absatz 2 - rechte Spalte, Absatz 3; Seite 6, linke Spalte, Absätze 1,4; Zusammenfassung, Punkt A1 *	1-3	
X	FR-B-2 027 596 (THE GENERAL TIRE) * Ansprüche 1,4,5,15; Seite 10, Zeilen 32-40; Seite 19, Zeilen 4-36; Seite 21, Zeilen 20-35 *	1-3	
A	FR-A-2 260 593 (I.C.I.) * Ansprüche 1,3,4,6,9; Seite 1, Zeile 13 - Seite 3, Zeile 12; Seite 4, Zeilen 2-27 *	1-3,5- 8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)  C 08 G C 08 J C 08 L C 08 K
A	GB-A-2 045 268 (BASF WYANDOTTE) * Ansprüche 1,5; Seite 3, Zeilen 16-55 *	1	
A	US-A-2 602 783 (E. SIMON) * Anspruch 1 *	1,9	
		-/-	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 26-04-1985	
		Prüfer VAN PUymbroeck M. A.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
A : technologischer Hintergrund		L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	
O : nichtschriftliche Offenbarung			
P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

Best Available Copy





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0149236

Nummer der Anmeldung

EP 84 11 6305

Seite 2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
D, A	US-A-4 218 543 (C. WEBER u. a.) * Ansprüche 1-4; Beispiele 4, 7 *	1, 4	
P, X	--- US-A-4 448 903 (T.M. LIANG u. a.) * Ansprüche 1-5 *	1-5, 10	
P, A	--- EP-A-0 102 007 (BAYER) * Ansprüche 1-9 *	1-10	
	-----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 26-04-1985	Prüfer VAN PUymbroeck M. A.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</div> <div>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</div> <div>A : technologischer Hintergrund</div> <div>O : mündliche Offenbarung</div> <div>P : Zwischenliteratur</div> <div>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</div> <div>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</div> <div>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</div> <div>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			

EPA Form 1503 03/82

Best Available Copy

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**